

佰锐轴承润滑脂 HDHS

性能：

产品是以新型复合皂稠化半合成油，并加入多效添加剂精制而成.具有优异的高低温性能、机械安定性能和粘附性能，在润滑部位不易流失。

产品具有良好的极压性能，为承载部位提供有效润滑。有良好的防锈性能，有效防止金属的腐蚀。

用途：

产品适用于汽车、石油化工、纺织印染、矿山、钢铁和浮法玻璃等各行业生产中的高低温轴承，各种中、重负荷滚珠、滚柱、滑动轴承以及烘烤设备的齿轮、链条托轮等传动部位和联轴节等部位的润滑。

适用温度范围：-30～150℃，短期可用于 180℃。

主要质量指标：

项　　目		质量指标	试验方法
工作锥入度，0.1mm		220-300	GB/T　269
滴点，℃	不低于	260	GB/T 3498
腐蚀（T_2 铜片，100℃，24h）		铜片无绿色或黑色变化	GB/T 7326 乙法
水淋流失量（38℃，1h）,%　（m/m）	不大于	10	SH/T 0109
漏失量（104℃，6h），g	不大于	2.5	SH/T 0326
氧化安定性，压力降，MPa （99℃，100h，0.770MPa）	不大于	0.070	SH/T 0325
钢网分油（100℃，24h），%（m/m）	不大于	5	SH/T 0324
延长工作锥入度变化率（10 万次），%	不大于	20	GB/T 269
防腐蚀性（52℃，48h），级	不大于	2	GB/T 5018
极压性能（四球机法） P_D，N ZMZ，N	 不小于 不小于	 3089 441	SH/T 0202
极压性能（梯姆肯法）OK 值，N	不小于	156	SH/T 0203
蒸发度（180℃,1h），%（m/m）	不大于	5	SH/T 0337

注意事项：

1、选型时如有疑惑，请与我公司技术部联系，可以为您制定个性化解决方案。

2、润滑脂产品需放置于通风良好、温度适宜的室内。桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

3、使用时将润滑面擦洗清洁，不得与其它油脂混用。如油脂内有少量渗油，可自行混和均匀后使用。

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。