
SKALN OPEN GEAR 400



开式齿轮和钢缆润滑剂

应用

开式齿轮和电缆

OPEN GEAR 400 适用于润滑

- 大功率慢速转动的开放式齿轮
- 环齿
- 铰链和导轨
- 钢丝绳/链
- 产品挥发性好，加入挥发性溶剂后成为液体，更易于操作(用刷子或喷洒)

规格

国际规范

- NF-ISO 6743-6 Category CKH

顾客利益

- 高温时，也可与金属部件良好粘结
- 突出的抗磨性能，保护运动部件不受磨损
- 润滑膜致密，可防止金属表面与水、磨蚀性尘土及腐蚀性气体接触
- 减少噪音和振动
- 低温时润滑膜具有良好的弹性，可防止破碎现象的发生

技术指标

典型数据	单 位	测 试 方 法	OPEN GEAR 400
密度(15 °C)	kg/dm^3	ASTM D1298	998
稀释前运动粘度(100 °C)	mm^2/s	ASTM D445	455
运动粘度(含溶剂，25 °C)	mm^2/s	ASTM D445	545
稀释前软化点	°C	ASTM D36	43
闪点(开口杯)	°C	ASTM D92	<55

备注： 上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。