SKALN COMPOUND D



康柏德油膜
长期防锈油

应用

- **COMPOUND D** 由矿物油和精选添加剂组成。它在被保护金属表面形成一层较薄的含油、不固化的稳定的粘性油膜。能在室内条件下为机床及其部件，各种精加工零件及待加工零件，各种金属管材、棒材等提供长期的防锈保护。
- **COMPOUND D**也能为各机械部件，齿轮箱及其中的齿轮等提供长期的室 内防锈保护。

COMPOUND D 产品防锈期推荐用于1-2年以上及海运防锈

- **COMPOUND** 符合 ISO6743/8(1987)的 RD 等级规范。

优势

- **COMPOUND D** 浸润性良好，易于施用。
- 良好的排水作用，易于与水分离。
- 良好的抗盐雾和潮湿环境的性能。
- 具有较强的抗手汗腐蚀性能。
- 应用简便，可采用喷、涂刷或浸泡等施用方法，采用浸泡方法时，对热的工件也可进行处理。
- 保护膜的移除：必要时可用石油溶剂、水基碱性清洗剂移除。

技术指标

典型数据	测试方法	单 位	COMPOUND D
颜色	ASTM D1500	—	褐色
密度（15°C）	ASTM D445	kg/l	0.874
运动粘度（20°C）	ASTM D445	mm^2/s	110
运动粘度（40°C）	ASTM D445	mm^2/s	46
倾点	ASTM D97	°C	-19
闪点（开口杯）	ASTM D92	°C	216
油膜厚度（μ）		micron	5
覆盖能力		m^2/kg	450

备注：上述技术数据为目前产品检测的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。