

SKALN ComPound KS-8506 康柏德蜡膜防锈油

SKALN ComPound KS-8506 斯卡兰康柏德蜡膜防锈油：

康柏德蜡膜防锈油 （封存蜡未破时防锈期 2 年以上）

产品特点：

适用于碳钢、铸铁、机械零部件等多种金属室内或室外及海运防锈。本品由石油溶剂，特种成膜材料及防锈复合添加剂等调制而成，专为大型钢铁件表面长期封存及户外环境防锈保护而生产，干膜为半透明， 琥珀色的蜡膜，具有油膜附着力强、不粘手、对海水和手汗的抑制性良好，启封方便等特点。

使用方法：

1、使用前尽量搅拌或摇动均匀为宜。

2、直接使用，不能与其它油品混兑，使用时可喷涂、浸涂及刷除，建议使用膜厚度为60 微米以上，但涂前务必清洗被涂金属表面，不应有油污、灰尘、铁屑等，确保防锈质量。

3、本品含有部分特种溶剂，使用时勿接近火源。存放时避免日晒烘烤。

保质期：在 0-45℃条件下，阴凉通风处密封保管有效期为一年。

五、主要技术指标，执行标准：SH/T0692-2000

项 目	技术指标	实验方法
外 观	琥珀色半透明液体	目 测
比重（15/4℃）	0.85	GB/T1884-1992
推荐干膜厚度 um	60	SH/T0105
闪点(闭口) ℃	≥60	GB/T261
干燥时间（25℃） hours	24	SH/T0063

盐雾试验 168h，45＃钢片	无锈	SH/T0081
湿热试验/天 不少于	30	GB/T2361
低温附着性	合格	SH/T0211

产品规格：20L/桶