

斯卡兰 SK-1100 防锈润滑脂

概述

本产品选用合适的基础材料，特种复合添加剂，采用良好的制备工艺技术精制而成。

性能

- 使用温度宽、寿命长、以及对材料适应性好。
- 和塑料套管有良好的兼容性能。
- 低温使用涂覆性能好。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	黄色均匀油膏	目测
工作锥入度，0.1mm	290	GB/T 269
滴点，℃	174	GB/T 4929
腐蚀试验（45 号钢片，100℃，24h）	合格	SH/T 0331
蒸发量（99℃，22h），%	0.48	GB/T 7325

氧化安定性，压力降，MPa（99℃，100h，0.760MPa）	0.05	SH/T 0325

用途

- 适用于钢筋、钢筋加工生产过程中的防护。也适用于铁道螺栓等的防护和防锈。
- 使用工作温度：-20℃~100℃。

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制