

# 斯卡兰 SK-4504 静音润滑脂

## 概述

●本产品选用特殊皂稠化合成基础油，加有抗氧、防锈等添加剂，在洁净环境精制而成。

## 性能

- 优异的轴承降噪音性能，杂质含量少。
- 优异的高低温性能，提供轴承良好的润滑。
- 较高温度提供有效保护，延长轴承使用寿命。

## 典型数据

| 项目 | 典型数据 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 淡色均匀油膏 | 目测 |
| 工作锥入度，0.1mm | 281 | GB/T 269 |
| 滴点，℃ | 286 | GB/T 3498 |
| 腐蚀（T 铜片，100℃，24h） | 铜片无绿色，黑色变化 | GB/T 7326 乙法 |

| | | |
|---|---|---|
| 显微镜杂质，个/$CM^3$，<br>10μm 以上<br>25μm 以上<br>75μm 以上<br>125μm 以上 | <br>400<br>0<br>0<br>0 | SH/T 0336 |
| 低温转矩（-20℃）N·m<br>启动转矩<br>运转转矩 | <br>0.45<br>0.04 | SH/T 0338 |
| 氧化安定性，压力降，MPa（99℃，100h，0.760MPa） | 0.020 | SH/T 0325 |

## 用途

- 适用于高温、高速、抗磨滚珠轴承和滚柱轴承的润滑。
- 适用于要求润滑脂的噪音低，抗剪切性能好的特殊场合。
- 适用工作温度范围: -40℃~200℃

## 注意事项

●使用时请将润滑面擦洗清洁，加完脂后及时改好防尘盖。

●润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

●桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

## 包装

●15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。