

斯卡兰 5201 系列阻尼润滑脂

概述

本产品选用无机皂稠化合成基础油，并加入抗氧、防锈等添加剂精制而成。

性能

- 阻尼脂在给予适当润滑的同时，提供合适的内摩擦阻力，以达到减缓冲击性外力或过大的外力对运动的不良影响，缓和运动与恰当定位。
- 较宽的温度范围内保持阻力，不易溶化，防止漏失污染。
- 无污染外观设计，无色透明外观，适用面广。
- 极强的粘附性和阻尼性。原料纯净，符合环保要求。
- 根据耐低温性能及阻尼力的不同，共分 ABCD 四种类型。

典型数据

项目	典型数据				试验方法
	A 型	B 型	C 型	D 型	
外观	均匀油膏				目测
工作锥入度，0.1mm	280	282	285	276	GB/T 269

滴点，℃	330				GB/T 3498
腐蚀（T_2铜片，100℃，3h）	合格				SH/T 0331
相似粘度（0℃，$10S^{-1}$），Pa·S	1300	1600	2100	900	SH/T 0048

用途

- 适用于小型玩具，家用电器，办公器械电器等，提供润滑与阻尼。
- 适用于门合页、家具铰链、转轴等的阻滞缓冲部位，可用于金属铰链和塑料铰链。
- A 型使用工作温度范围：-15℃~180℃
- B 型使用工作温度范围：-10℃~180℃
- C 型使用工作温度范围：-5℃~180℃
- D 型使用工作温度范围：-45℃~180℃

注意事项

- 请勿与其它油脂混用。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

●1 公斤塑听、15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。