

斯卡兰 SK-5404 定影膜润滑脂

概述

本产品选择有机皂品质基础油，并添加多效添加剂精制而成。

性能

- 优异的高温抗氧化、润滑性和承载能力。
- 化学惰性高，极低蒸发损失。
- 对金属材料良好的防腐蚀保护，与多种塑胶和弹胶体良好相容，使用寿命长。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	白色均匀油膏	目测
工作锥入度，0.1mm	270	GB/T 269
滴点，℃	290	GB/T 3498
钢网分油（100℃，24h），%	0.3	SH/T 0324
腐蚀（铜片，100℃，3h）	合格	SH/T 0331

氧化安定性，压力降，MPa（99℃，100h，0.760MPa）	0.02	SH/T 0325

用途

- 适用于打印机、复印机的定影组件上的定影膜、射出成型机模具顶针的润滑。
- 使用工作温度：-40℃~250℃

注意事项

- 使用时请确保在定影膜表面没有任何异物。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。
- 请勿与其他油脂混用。

包装

- 1 公斤塑听、15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制