

斯卡兰 SK-5407 高温模具润滑脂

概述

本产品选择复合皂稠化高粘度基础油，并添加抗氧、防锈和固体添加剂精制而成。

性能

- 良好的高温性能，在高温时不炭化、不结焦。
- 良好的胶体安定性、氧化安定性和化学安定性。
- 良好的润滑性，高温下不与材料起反应。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	灰色均匀油膏	目测
工作锥入度，0.1mm	311	GB/T 269
蒸发量（200℃，24h），%	2.9	SH/T 0337
腐蚀（T_2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色、黑色变化	GB/T 7326 乙法

用途

- 适用于高温使用的各种材质的模具的润滑。
- 适用于其它高温部位的润滑与防护。
- 使用工作温度范围：-40℃~280℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 1 公斤塑听、15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制