

斯卡兰 SK-7013 密封润滑脂

概述

本产品选用金属皂稠化精制基础油，并添加有抗氧添加剂精制而成。

性能

- 良好的高低温性能，保证密封润滑部件在宽温度范围内的正常工作。
- 良好的橡胶适应性，尤其是丁腈橡胶，不会早餐橡胶溶胀或收缩，保证密封效果。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	浅色均匀油膏	目测
滴点，℃	185	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	280	GB/T 269
腐蚀（铜片，100℃，3h）	合格	SH/T 0331
相似粘度（-50℃，$10S^{-1}$），Pa·S	310	SH/T 0048

用途

- 适用于丁腈橡胶活塞环与气缸间的润滑与密封，也可作为一般仪表轴承的润滑剂。
- 适用工作温度范围: -60℃~120℃

注意事项

- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防泥浆、水、沙尘等其它杂物混入。
- 使用时将润滑面擦洗清洁，不得与其它油脂混用。

包装

- 1 公斤塑听、15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制