

斯卡兰 SK-7057 硅脂

概述

- 本产品选用新型复合皂稠化精制基础油，并加入多效添加剂精制而成。

性能

- 优异的高低温性、氧化安定性。
- 好的机械安定性、胶体安定性和抗水性。
- 绝缘防潮和对橡胶适应性的特点。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	淡色至黄色均匀油膏	目测
滴点，℃	270	GB/T 3498
1/4 锥入度，0.1mm	277	GB/T 269
腐蚀（铜片，100℃，3h）	合格	SH/T 0331
相似粘度（-50℃，$10S^{-1}$）Pa·S	1265	SH/T 0048
蒸发度（180℃，1h），%	3	SH/T 0337

用途

- 适用于汽车方向机与橡胶接触部位、汽车制动系统与橡胶接触部位的密封盒润滑。
- 适用工作温度范围: -60℃ ~ 180℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 使用时请评价润滑脂和橡胶的相容性。
- 请勿与其它油脂混用。

包装

- 1 公斤塑听、15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制