

斯卡兰 SK-7501 真空硅润滑脂

概述

本产品选用高级稠化剂稠化精制基础油，并添加多种高效添加剂精制而成。

性能

- 高科技的原料与配方，可以承受很高温度的冲击，至 300℃甚至更高也不融化，保持长久良好润滑与密封效果。
- 与绝大多数橡胶与塑料件相容，不至于引起塑胶的膨胀或老化。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	淡色均匀透明油膏	目测
滴点，℃	318	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	2255	GB/T 269
钢网分油（100℃，24h），%	1.8	GB/T 0324
腐蚀（铜片，100℃，3h）	合格	SH/T 0331
相似粘度（-40℃，$10S^{-1}$），PA·S	550	SH/T 0048

用途

- 适用于 6.65X10-4Pa 真空系统中的玻璃活塞及磨口接头的润滑与密封。
- 适用于有溴、水和其他一些化学介质存在条件下的润滑与密封。
- 适用工作温度范围: -40℃~200℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁，请勿与其它油脂混用。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入。用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 1 公斤塑听、15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制