

斯卡兰 SK-7502/7503 真空硅润滑脂

概述

本产品选用高级稠化剂稠化精制基础油，并添加多种高效添加剂精制而成。

性能

- 良好的高低温性，保证足够的润滑与密封性。
- 良好的耐水密封性，适宜潮湿环境下的润滑与密封。
- 良好的抗溶剂性，保证在有溶剂的环境下的润滑与密封。
- 良好的介电性，保证电器使用的安全性。
- 优良的材料适应性，与橡胶、尼龙、聚丙烯等多种非金属材料具有优良的适应性。

典型数据

项目	典型数据		试验方法
	7502	7503	
外观	淡色均匀透明油膏		目测
滴点，℃	318	322	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	2405	278	GB/T 269

钢网分油（100℃，24h），%	1.8	3.5	GB/T 0324
腐蚀（铜片，100℃，3h）	合格		SH/T 0331
相似粘度（-40℃，$10S^{-1}$），PA·S	450	500	SH/T 0048

用途

- 7502 适用于橡胶与金属间的密封和润滑，与某些化学品接触的玻璃、陶瓷或金属阀门旋器、接头等低速滑动部位的密封与润滑；电位器的阻尼、电器的绝缘与密封；液体联轴节的填充介质等，还可用于真空度达 1.33X10-4Pa 的真空系统的润滑与密封。
- 7503 号适用于黑色金属零部件的配合面的腐蚀抑制剂和润滑剂，也可用于电器的防护与绝缘。适用工作温度范围-60℃-200℃
- 适用于有溴、水和其他一些化学介质存在条件下的润滑与密封。
- 适用工作温度范围: -40℃~200℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁，请勿与其它油脂混用。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入。用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 1 公斤塑听、15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制