

斯卡兰安施子水性防锈剂 (SKALN ENSIS KS-502)

SKALN ENSIS KS-502 本品由多种优质防锈材料复合而成，通过成膜防锈机理，使金属表面增强抗氧化、抗腐蚀性能，不含有害物质，适用于钢铁等黑色金属零部件的防锈。

尤其适合冷轧钢板的防锈处理。钢铁件工序间或周转库存的防锈处理，适用于钢铁工件保持原色长期防锈处理。

二、技术特性：

1、本品属全新概念化学转化防锈剂。纳米级生化成膜防锈剂，不含亚硝酸盐、磷、苯等有害物质，对钢铁材质具有广谱适用性。缓蚀分子与金属离子形成难溶的络合物薄膜，可根据产品加工要求兑水稀释使用，在相对稳定的条件下科学地设计防锈时限，阻止金属的氧化溶解，达到防锈的目的。

2、经防锈处理的工件按本注意事项规范存放，可防锈 30 至 180 天。

三、主要技术指标：

外观	PH 值（25℃）	质量标准：JB/T10527-2005
无色至浅黄色液体	11-13	

四、使用方法：

1：除去油污锈垢冲洗干净后，浸入防锈液 3~5 分钟取出，存放于干燥通风处。

2：若将防锈工作液加温至 40~50℃，防锈效果更佳。

3：如需海上周转、运输，请向本公司索取专用防锈封存应用工艺，干燥后严禁水污染。

五、包装储存

1、本品采用塑桶包装。18L ，60GK, 130KG, 200KG 保质期：二年。

六、注意事项：

1、本品不可与其他物质混装混用，操作容器必须清洁。不准用金属材质做操作容器。

2、工件彻底干燥前不准叠放封存，工作环境不允许有酸雾、氯离子、金属离子粉尘。

3、常规防护，不慎溅入眼中，立即用清水反复冲洗。

上述数据是基于实验室样品检测所得，并非所有产品均相同。如需更详细的特性数据或 **SKALN ENSIS KS-502** 的销售指标请给我们客服或联系我们的销售商。

虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议（以下简称“资料”），并认为在出版时是正确的，但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈述。用户在使用这些资料之前，应作出自己的判断，确定其是否适合于自己的应用。对于使用或相信这些资料所造成的任何伤害，法国斯卡兰公司不予负责。关于资料或资料涉及的产品，法国斯卡兰公司对其商用性，特殊用途的适宜性，依此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述或担保。

SKALN ENSIS KS-502 是法国斯卡兰公司的优质产品。