

斯卡兰安施子水性防锈剂 (SKALN ENSIS KS-8014)

SKALN ENSIS KS-8014 本品由多种优质防锈材料复合而成，通过成膜防锈机理，使金属表面增强抗氧化、抗腐蚀性能，不含有害物质，适用于钢铁等黑色金属零部件的防锈。尤其适合冷轧钢板的防锈处理。

二、产品特点：

1、用途广泛：应用于家用电器，汽车，办公家具，电气，车辆，工业品等行业碳钢和铸铁均可使用；

2、工艺简单：适合于喷淋，浸泡或喷浸组合，超声波等工艺过程；

3、安全环保：不含磷、强碱、亚硝酸盐等有害物质；常规手部处理防护。

三、理化指标：

外观	密度(20℃),g/ml	PH 值 3%水	防锈性，24h，35±2℃, RH(90±2)%	
浅黄色液体	1.21	7-8	45#钢：0 级	Z30 铸铁：0 级

四、使用方法：

1：与脱脂剂混合使用。将防锈剂按 5%比例加入到脱脂剂中，搅匀，在温度 25℃-35℃下处理一定时间（喷淋处理 2-4 分钟，浸泡处理 5-10 分钟），取出自来水冲洗干净，烘干即可。

2：单独使用。将防锈剂按 5%比例加入到自来水中，搅匀后处理脱脂后的产品。在温度 25℃-35℃下处理一定时间(喷淋处理 2-4 分钟,浸泡处理 5-10 分钟)，取出自来水冲洗干净，烘干即可。

五、包装储存

1、本品采用塑桶包装。18L ，60GK, 130KG, 200KG 保质期：18 个月。

六、注意事项：

1、不宜直接接触皮肤，如不慎进入眼中应立即用清水冲洗。必要时请就医。

2、使用温度低于 50℃时,防锈处理时间需保证 10 分钟以上。

3、用本品处理过后的零件不可再用水洗。

上述数据是基于实验室样品检测所得，并非所有产品均相同。如需更详细的特性数据或 **SKALN ENSIS KS-8014** 的销售指标请给我们客服或联系我们的销售商。

虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议（以下简称“资料”），并认为在出版时是正确的，但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈述。用户在使用这些资料之前，应作出自己的判断，确定其是否适合于自己的应用。对于使用或相信这些资料所造成的任何伤害，法国斯卡兰公司不予负责。关于资料或资料涉及的产品，法国斯卡兰公司对其商用性，特殊用途的适宜性，依此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述或担保。

SKALN ENSIS KS-8014 是法国斯卡兰公司的优质产品。