

SKALN ComPound KS-8016 康柏德硬膜防锈油

SKALN ComPound KS-8016 斯卡兰康柏德硬膜防锈油： 防锈期可达 4 年以上

康柏德快干硬膜防锈油采用优质金黄色成膜材料、防锈添加剂及石油溶剂精心调制而成，在工件表面形成一层金黄色硬质保护膜，是一种新型防锈油，具有油膜硬、易干、不黏手、金色成膜、启封方便等特点，严酷条件下室内暴露金属表面长期封存防锈，防锈期可达四年。适用于多种金属配件、零部件和半成品的长期防锈、封存防锈等，尤其适用于海洋运输、湿热、高盐度等恶劣环境下的金属防锈保护。可在工件表面形成一层致密的防锈硬膜，使用操作安全。

一、产品特点：
1、防护可靠：形成的保护膜不会龟裂和剥离，具有优良的抗湿热、抗盐雾性能；
2、用途广泛：适用于铸铁、钢、铜、铝等多种金属的长期保护；
3、使用方便：无需加热，浸涂、喷涂、刷涂皆可；
4、安全可靠：对人体安全，对金属无腐蚀。

三、使用方法：
1、涂油之前须将金属清洗处理，表面无污染和水份，涂油时必须戴橡胶手套。
2、本品在常温下小金属件可采用浸泡、喷涂、刷涂处理均可；
3、浸泡处理时工件直接放入防锈油中浸泡 0.2~2 分钟，取出沥干燥，密封包装；
4、大件可采用：喷涂、刷涂等方式处理使用，保证金属表面完全覆盖防锈油且油膜均匀。

四、注意事项：
1、防锈油贮存时应注意通风、防火，应加盖密封。
2、为使防锈时间更长，请勿将防锈后之工件在高温，具腐蚀及露天条件下存放。
3、使用时要等膜干了后包装使用。 使用本品时，应将工件表面锈迹、油污清洗干净。
4、若不慎溅入眼睛，用流动清水冲洗干净。 工件表面成膜后需避免机械擦伤。
5、使用和存放应避免高温、远离火源。

上述数据是基于实验室样品检测所得，并非所有产品均相同。如需更详细的特性数据或 SKALN ComPound KS-8016 的销售指标请给我们客服或联系我们的销售商。

虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议（以下简称“资料”），并认为在出版时是正确的，但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈述。用户在使用这些资料之前，应作出自己的判断，确定其是否适合于自己的应用。对于使用或相信这些资料所造成的任何伤害，法国斯卡兰公司不予负责。关于资料或资料涉及的产品，法国斯卡兰公司对其商用性，特殊用途的适宜性，依此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述或担保。

SKALN ComPound KS-8016 康柏德长效防锈油 是法国斯卡兰公司的优质产品。



SKALN ComPound KS-8016 康柏德硬膜防锈油

SKALN ComPound KS-8016 斯卡兰康柏德硬膜防锈油： 防锈期可达 4 年以上

SKALN KS-8016 康柏德快干硬膜防锈油

产品属类 REE-1 **执行标准：SH/T0692-2000**

项目	质量标准	试验方法
原液外观	褐色透明液体	目测
气味	溶剂味	
湿热 49℃±1 湿度 99%	45#钢片 720 小时无锈 一级铸铁片 336 小时无锈 T3 或 T4 铜片 720 小时无锈	SY2756-76
盐雾 35℃±15%盐水连续喷雾	一级铸铁片 168 小时无锈 45#钢片 168 小时无锈 T3 或 T4 铜片 168 小时无锈	SY2756-76
腐蚀试验（55±1℃）全浸渍	一级铸铁片 168 小时无锈 45#钢片 168 小时无锈 T3 或 T4 铜片 168 小时无锈	SY2756-76
闪点	20℃	GB/T261
膜干时间，表干	10 分钟	GB/2756-76
膜干时间，实干	60 分钟	GB/2756-76
膜厚μm 不大于	12	SH/T0105
比重	0.866±0.01	

五、包装储存：本品采用 18 升、200 升桶包装。使用环境应保持通风良好，贮存于阴凉干燥处。

六、保质期：18 个月。

上述数据是基于实验室样品检测所得，并非所有产品均相同。如需更详细的特性数据或 SKALN ComPound KS-8016 的销售指标请给我们客服或联系我们的销售商。

虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议（以下简称“资料”），并认为在出版时是正确的，但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈述。用户在使用这些资料之前，应作出自己的判断，确定其是否适合于自己的应用。对于使用或相信这些资料所造成的任何伤害，法国斯卡兰公司不予负责。关于资料或资料涉及的产品，法国斯卡兰公司对其商用性，特殊用途的适宜性，依此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述或担保。

SKALN ComPound KS-8016 康柏德硬膜防锈油 是法国斯卡兰公司的优质产品。