

SKALN Therma NF30 合成食品链条油

SKALN Therma NF30 通过法国斯卡兰集团食品产品的严格检测。优异的粘附性能，减少使用中被甩掉以及冷或热水冲洗造成的损失。即使在潮湿或恶劣的条件下，其超卓的抗磨性能也可以延长链条使用寿命，减少停机时间。使用方法简单方便，涂擦、喷洒或采用自动润滑系统。无色、无味。无溶剂配方，使用更安全。清洁，无气味，无毒，符合美国 NSF H-1/GMP 认证。全合成食品油，无残渣，高渗透性，能迅速渗入链条之链芯，链股或机械零件内部作适当润滑。能将链条各精密部件隙缝中尘埃排出，减少磨擦。抗酸、抗腐蚀、防水、防锈。减低金属磨擦的噪音。出色的抗磨性，能延长链条等使用寿命。在低温下仍能保持流动。不会对食品，木材、橡胶、皮革、塑料、纺织品和油漆造成污染及损害。

适用温度范围：一般工作温度-20℃～300℃度，瞬间耐高温可达 310-330℃左右

SKALN Therma NF30 典型数据

项目	Therma NF30 合成食品链条油
赛波特颜色，ASTM D156	30minimum + 30
味道和气味的感官	不容易检测（P / F）通过
外观感官	无色油状液体（P / F）通过
运动黏度 40℃ ASTM D445	15.60-18.84 cst 24.7
运动黏度 100℃ ASTM D2161	85.0-100.0 sus 128.5
多环芳烃的 USP 限度	ABS 260-350nm（P / F） 通过
固体石蜡 USP 标准	清晰度（P / F）通过
含硫化合物的固体石蜡 USP	要求限制（P / F）通过
含硫化合物的 USP 限度	符合要求（P / F）通过
酸度 USP	符合要求（P / F）通过
IR < 197 > USP	符合要求（P / F）通过
溶剂残留量＜467＞USP	符合要求（P / F）通过
易碳化物质药典	符合要求（P / F）通过
闪点（开口），℃	280
Noack 蒸发（250℃，1h），%	2.0