SKALN SIXITE SKL-4002



斯洗特铝活塞加工清洗光亮剂

应用

● SIXITE SKL-4002是铝制品精加工专用清洗增亮剂

用于铝合金活塞加工和铝制品精加工过程中油、蜡、胶漆膜的清洗。

优势

● **节能降耗** - 较传统的煤油清洗降低成本50%以上。清洗面积：60～80㎡/kg。

提高品质 - 本品性质温和，对于铝件无腐蚀性；清洗、增亮一次完成，而且不吸灰尘，明显提高产品品质。

清洁生产-本品属水基物质，清洗过程中无有害物质挥发；不污染衣物；循环追加使用，无废液排放。提高文明生产水平。

技术指标

● 质量标准： Q/SXT04-2006. 酸性物质，常温防护，本品不得与任何清洗剂混用。

注意事项：酸性物质，常规防护。本品不得与任何清洗剂混用。

● 超声波清洗按1：30兑标准自来水。操作温度维持在50～55℃之间（不可超过60℃）

● 手工清洗按1：10-15兑标准自来水操作温度维持在40～50℃之间。

● 清洗时间约为3-10分钟，清洗后先用常温自来水冲洗，再用75-85℃ 纯水涮洗.

● 工作液低于工作液面或清洗力下降时均按原比例追加。

● 保工作槽内油渣过多时将工作液滤清后追加新液继续使用。

典型数据	测试方法	单 位	SIXITE SKL-4002
颜色	ASTM D1500	—	黄色液体
密度（40°C）	ASTM D445	kg/l	0.993
PH 值（25°C）		3%	1-3
			-
倾点	ASTM D97	°C	-
闪点（闭口杯）	ASTM D93	°C	-
油膜厚度（μ）		micron	-
清洗能力		m^2/kg	950
挥发时间		Min.	-
腐蚀试验	Din50017	Cycles	-
水置换能力	IP178（B）	Value	-

备注：上述技术数据为目前产品检测的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。