SKALN SROLA CY

斯罗拉传热系统
纯油清洗添加剂

应用

换油之前用于清洗导热油系统

- 稀释在需要清洗的系统中的流体中使用
- 仅适用于清洗操作
- 换油前向环路中添加的量至少为 5%，并至少循环 24~48 小时，同时维持环路在常用温度条件下(250^{o}C 或更高)
- 在换新油前需更换过滤器

优点

高热传导效率
保证安全运行

- **SROLA CY**具有突出的清净分散性，优良的热稳定性
- **SROLA CY**可与所有矿物基导热油完全互溶。有关合成型热传导液使用方面的操作请与我公司技术支持联系

技术指标

典型数据	单位	测试方法	SROLA CY
密度(15 ^{o}C)	kg/m^{3}	ASTM D1298	910
运动粘度 40 ^{o}C	mm^{2}/s	ASTM D445	24.5
运动粘度 100 ^{o}C	mm^{2}/s	ASTM D445	4.8
闪点(开口杯)	^{o}C	ASTM D92	203
苯胺点	^{o}C	ASTM D611	58

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。