

SKALN SQUASTARMVS

舒快切高镁精铝多功能 MG-899

水溶性金属加工液

产品特点：

Squastarmvs MG-899系列是铝镁合金的新型全合成产品，精选独特的多功能性添加剂、以多位一体化合成技术、并复配特殊的助剂等添加剂以特殊的多层次精细复合调配技术 精制而成的铝镁合金专用新型全合成产品； 该产品以独特的三重保护技术构建了抑腐、抑蚀的环保型生物稳定性新型全合成产品

Squastarmvs MG-899系列对铝镁合金具有良好的保护效果， 在铝镁合金加工中从本质上抑制或降低铝镁离子的产生及游离， 从而可有效抑制铝镁垢的产生及减低对工作液性能的负面影响， 达到延长使用周期、节能减排及提升加工经济 效益的效果； 并极大程度上抑制氢析的出现， 给加工现场提供更安全的保障。独特 的添加剂及配方工艺， 令其具有优异的抗硬水性， 令其对铝镁离子具有更佳的抵抗适 应性， 从而具有更长的抗累积硬度使用寿命期， 非常适用于铝镁合金的各种加工工艺。

用途：

Squastarmvs MG-899系列是铝镁合金新型全合成产品，在加工中可给铝镁合金工件提供独特且优异的三重兼容性缓蚀保护效果， 因此该产品非常适用于铝镁合金的加工工艺。

典型数据：

899S / 899A 原液外观	899S / 899A 浅黄 / 蓝色
5%稀释液外观	半透明 / 蓝色
pH(5%)	9.0±1
原液折光度数	38 / 29

注：该数据只是产品的典型数据，不代表其技术及质量控制指标。



使用说明：

> 调配：铝镁合金新型全合成产品可以与水任意混溶，一般是在常温（10℃~40℃）下将适量原液加入水中搅拌均匀即可。
> 推荐浓度：8%~16%（8kg原液兑100kg水）或者（16kg原液兑100kg水）
一般浓度越高对铝镁合金工件的保护等效果越好
> 使用指导：在加入本产品稀释液之前，先将液槽等循环系统清洗干净；
> 使用中出现杂油等杂物应及时清除，有利于抑制细菌繁殖。
> 不建议添加/混合其它产品或化学物等。

存储说明：

> 避免直接暴露阳关下暴晒。
> 避免与火源、热源、强碱、强酸接触，不用时做好密封，避免水分及杂物等混入。
> 应放置在通风阴凉之户内存储（适宜温度在10℃~40℃）；
> 长期放置后部分产品外观颜色会变深但不影响使用效果。

注意事项：

避免铝镁合金新型全合成产品浓缩液及稀释液接触眼睛和吞食，万一接触，请立即用干净水冲洗，有需要时并就医。

其它事项：

生产中配方的微调为正常变更，在最终的产品数据可能与该表格有微小差距，均属正常范围，不再另行通知。

SKALN OIL