SKALN OSYRIS SQ-202



钨赛斯
常温带锈防锈剂

应用

- **OSYRIS SQ-202** 产品解决了钢铁除锈、防锈的技术难题，无须复杂工序，即可将钢铁制件表面层去尽，并可在表面 成膜，成膜后形成一个封闭层、封闭毛细管，而本品的成膜物质在渗入铁锈内部后，把铁锈通过物理粘 结和化学转化，形成坚韧致密的褐色保护膜，本品无毒、无害、不燃、不爆、无氧化剂、使用安全、易 于操作。
- **OSYRIS SQ-202** 各类钢铁、铸铁，机床，机械部件等提供长期的室外室内防锈保护。
- **OSYRIS SQ-202** 符合 Q/797S37S7SA-2007。ISO6743/8(1987)的 RD 等级规范。

优势

- 替代抛丸喷砂，或与抛丸喷砂结合使用，消除粉尘污染。
- 焊缝、高强螺栓连接外表面、薄壁钢构件、复杂构件等。
- 生产制作及安装过程中渗透、碰伤等，二次锈蚀的修复。
- 机床，机械部件，钢结构涂装维护。
- 应用简便，可采用喷、涂刷或浸泡等施用方法，采用浸泡方法时，对热的工件也可进行处理。
- 保护膜的移除：必要时可用石油溶剂、水基碱性清洗剂移除。

技术指标

OSYRIS SQ-202 带锈防锈剂与防锈底漆比较

性 能	除锈、渗透、转化、隔绝氧气、H2。等侵蚀	防锈、与基底不发生反应，半隔绝状态，延长锈蚀时间。
防锈寿命（同种自然环境）	3年	1-2年
干 燥	表干 2h 实干 12-4h(20 ° C)	表干1 h实干18-0h
施工方法	可处理各种锈蚀状态，表面有油、水皆可。无须细细打磨处理便可施工。	可处理无锈蚀较轻，表面无油、水且须细细打磨方可施工
成本比较	低	高
按使用年限	长	短
按环保要求	符合国家环保部门规定要求	不符合环保要求
使用要求	无毒、不燃	有毒、易燃

备注： 上述技术数据为目前产品检测的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。