云南省产品质量监督检验研究院

检验报告附页

№: SH201900286

序号	检测项目		单位	标准要求	检测结果	单项判定	试验方法
1	密度（20℃）		kg/m^3	报告	848.9	/	GB/T 1884
2	外观		----	透明	透明	合格	目测
3	闪点	开口	℃	不低于185	238	合格	GB/T 3536
4	运动黏度	40℃	mm^2/s	41.4～50.6	46.12	合格	GB/T 265
5	黏度指数		----	不小于95	114	合格	GB/T 1995
6	倾点		℃	不高于-9	-26	合格	GB/T 3535
7	酸值（以KOH计）		mg/g	报告	0.64	/	GB/T 264
8	水分（质量分数）		%	不大于痕迹	无	合格	GB/T 260
9	机械杂质		%	无	无	合格	GB/T 511
10	铜片腐蚀（100℃，3h）		级	不大于1	1b	合格	GB/T 5096
11	泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）	程序Ⅰ（24℃）	mL/mL	不大于150/0	30/0	合格	GB/T 12579
		程序Ⅱ（93.5℃）	mL/mL	不大于75/0	10/0	合格	
		程序Ⅲ（后24℃）	mL/mL	不大于150/0	25/0	合格	
12	抗乳化性（乳化液到3mL的时间）	54℃	min	不大于30	41-39-0（10）	合格	GB/T 7305
以　下　空　白							

无效