质检报告单

概述

客户名称	_
样品名称	Claire 200
样品数量	_
采样位置	_
采样时间	2017.07.04
样品目的	

批次信息

批次编号	FB2217G04
包装方式	■ 桶装 □ 液袋 □槽车 □船舱 □其他
批次数量	_

检验信息

检验单号	17G04-3
检测时间	2017.07.04
报告发布	2017.07.04
是否留样	■ 是 □ 否

检验结果

检测项目	单位	检测方法	指标	检测结果
色泽，状态，气味	N/A	GB1886.215	无色无味油状液体，没有荧光	无色无味油状液体，没有荧光
运动黏度（40℃）	mm²/s	GB/T265	45.6-50.4	48.95
运动黏度（100℃）	mm²/s	GB/T265	符合声称	7.105
初馏点	℃	SH/T0558	＞230	307
5%（质量分数）蒸馏点碳数	N/A	SH/T055	≥22	27
5%（质量分数）蒸馏点温度	℃	SH/T0558	＞356	427
平均相对分子量	N/A	GB/T17282	＞400	430
颜色，赛氏号	N/A	GB/T3555	≥+30	+30
水溶性酸或碱	N/A	GB 259	不得检出	未检出
易碳化物	N/A	GB/T11079	通过试验	通过
稠环芳烃，紫外线吸光度（260nm-420nm）/cm	N/A	GB/T11081	≤0.1	0.137
固态石蜡	N/A	SH/T0134	通过试验	通过
铅含量	mg/kg	GB 1886.215 附录 A	≤1	＜1
砷含量	mg/kg	GB 5009.76	≤1	＜1
重金属含量	mg/kg	GB 5009.74	≤10	＜10
20℃密度	g/ml	SM/T 238	报告	0.8568
开口闪点	℃	GB/T 3536	N/A	235

结论 **合格** ■ **不合格** □

***以上结果基于相关检测方法的最新版本进行**

***以上结果仅对本报告中所提及之样品负责**

***本报告未经本实验室书面授权，数据不应被部分引用**

授权签名

斯卡兰石油（重庆）有限公司

天津铠伟联合化学有限公司　品控部